



Ref. C22FF



Imagem meramente ilustrativa

Especificação Técnica

Curva de 22°30' com flanges, fabricada em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675, nos PNs 10, 16 e 25 e DN's 80 a 1200. Revestimento⁽¹⁾ interno e externo com pintura epóxi líquido ou pó azul 250 µm de espessura, conforme norma ABNT NBR 7675. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675 anexo D – controle e processo de fabricação.

⁽¹⁾ Revestimento especial sob consulta.

Campo de Aplicação

Curva de 22°30' com flanges para transporte de água bruta ou potável, conforme ABNT NBR 7675.

Principais Características

- Revestimento interno e externo com pintura epóxi líquido ou pó azul 250 µm de espessura;
- Disponível nos PNs 10, 16 e 25.



Ref. C22FF

Dimensões, massas e pressões⁽¹⁾

Curva 22°30'

DN 80 a 1200



Imagem meramente ilustrativa

DN	t	e _{min}	PN 10	PN 16	PN 25	Cód. SAP PN10	Cód. SAP PN16	Cód. SAP PN25
	mm	mm	Kg	Kg	Kg			
80	105	4,62	13,0	13,0	13,0	331925	331925	331925
100	110	4,80	17,0	17,0	18,0	320349	320349	331926
150	119	5,35	28,0	28,0	30,0	320350	320350	331929
200	131	5,90	41,0	41,0	45,0	331927	320351	331928
250	149	6,45	56,0	56,0	62,0	331932	320352	331931
300	210	7,00	73,0	73,0	83,0	331933	320353	331934
350	179	7,55	99,0	105,0	121,0	sob consulta	330021	sob consulta
400	239	8,10	124,0	136,0	158,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
450	209	8,65	156,0	171,0	194,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
500	224	9,20	180,0	210,0	234,0	330011	sob consulta	sob consulta
600	254	10,30	258,0	305,0	333,0	330010	sob consulta	sob consulta
700	284	11,40	344,0	374,0	444,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
800	314	12,50	472,0	510,0	608,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
900	344	13,60	605,0	653,0	773,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
1000	374	14,70	781,0	865,0	1021,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
1200	434	16,90	1110,0	1238,0	1438,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta

⁽¹⁾ Dimensões e massas sujeitos a variações.